Enduit de dégrossissage

Extérieur

Définition

- Enduit de dégrossissage en poudre pour murs extérieurs à base de ciment blanc

Destination

- Murs extérieurs
- Maçonneries en briques et parpaings, béton, béton cellulaire, enduit ciment, carreaux de terre cuite

Propriété

- Très belle qualité de finition
- Reprise facile des inégalités et défauts de planimétrie

Mode d'emploi

Précautions d'emploi :

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C
- Ne pas rajouter d'eau dans le mélange
- Une gâchée dont la prise a débuté devient inutilisable. Ne pas appliquer sur plâtre
- Contient du ciment. Produit étiqueté Xi irritant. Respecter les précautions d'emploi ainsi que les phrases de sécurité figurant sur l'emballage

Préparation du support :

- Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toutes traces d'huile ou de peinture
- Ils doivent être, si nécessaire, correctement nettoyés par brossage
- Dans le cas d'une application sur supports douteux (trop ou pas assez poreux) utiliser préalablement un primaire

Nettoyage du matériel :

Nettoyage des outils à l'eau

Caractéristiques techniques

Composition et aspect :

Mortier à base de ciment, de charges minérales et de résines

Caractéristiques techniques :

- Granulométrie : jusqu'à 0,3 mm. pH : 12. Temps d'utilisation de la gâchée : 1 à 2 h
- Densité de la poudre : 1,2. Densité de la pâte : 1,6

Consommation :

1,3 kg/m^2 par mm d'épaisseur

Epaisseur d'application :

Jusqu'à 1 cm en une passe

Taux de gâchage :

Environ 3,75 L d'eau par sac de 15 kg (0,25 L d'eau pour 1 kg de poudre)

Temps de séchage :

- Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application
- En règle générale, pour 1 cm d'épaisseur, l'enduit est sec en 24 à 36 h

Conservation et stockage :

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité

Classification :

- AFNOR : NF T 36.005 / Famille IV - Classe 4c
- Conforme à la norme NFT 30 608

Lieu de fabrication :

France

Conditionnement	Gencod	Référence
Sac 15 kg	3479271066294	TPLP A0 4226